

## PROFI Poretex WTA Sanierplus Vakolat, fehér



**Termék:** WTA Felújító vakolat

**Alkalmazás:** Nedves és sótartalmú felületekre. Kül-és beltérre, alap és fedővakolatként egyaránt alkalmazható.  
Kiegészítésként ásványi Profi fedővakolatok (pl. Felújító Finomvakolat fehér, glettelő, 0,6 mm-es finomvakolat, 1,0 mm-es finomvakolat fehér, nemesfehér 1,0 mm, de Profi szilikátvakolat is) és páraáteresztő, ásványi színek is felhasználhatóak.

**Tulajdonságok:** A Profi Felújító vakolatrendszer eleme (lásd: 2-9-04/D WTA-leírás). Kézi és gépi feldolgozásra. Kiváló páraáteresztő-képesség és magas porozitás.

**Műszaki adatok:**

Összetétel:	Mészhidrát, fehércement, perlit, mészkőhomok 0 – 1,2 mm, adalékok
Anyagigény:	ckb. 12,5 kg/m <sup>2</sup> 10mm vakolatvastagságnál WTA – irányelv szerint 20 mm
Min.vastagság:	kb. 3,0 N/mm <sup>2</sup>
Nyomószilárdság:	
Páradiffúziós ellenállási szám:	$\mu = 8$
Porozitás:	> 40 Volums-%

**Normák:** ÖNORMEN B 3345 és B 3346, ill. B 3355  
WTA – Engedély  
ÖAP – Feldolgozási irányelvek VAR V

**Feldolgozás-technika:** A régi vakolatot a látható sérült felület alatt min. 50 cm-re le kell verni. A fugákat 2 cm mélyen ki kell kaparni. Végezetül a felületet nagy nyomású levegővel portalanítani kell ill. megfelelően ki kell szárítani. A nagyobb mélyedéseket külön munkafolyamatban új téglával vagy habarccsal ki kell javítani.  
+5 °C alatt (alapfelület és levegő!) nem szabad az anyaggal dolgozni. Tapadáselősegítésként a Profi Poretex WTA előfröcskölőt (legalább 3 nap állásidővel) féltakarással felhordani. Magas sóterheltségnél és/vagy erős vakolatvastagságnál legalább 10 mm rétegvastagságban kell felvinni a Profi Kiegyenlítő vakolatot.

**Bekeverés:**

Profi Poretex WTA fehér felújító vakolat Plus kézi feldolgozásnál tiszta vízzel, betonkeverőben maximum 3 percig (különben fenn áll a túlkeverés veszélye) keverjük. Inkább vakológépes feldolgozás ajánlott. (Air-Mix-keverőcsöves)

**Feldolgozás-  
technika:**

**Munkatechnika:**

A Profi Poretex WTA fehér felújítási vakolat Plust **kétrétegben** kell feldolgozni. Először 15 mm vastagságban kell felvinni és a felszínét vízszintesen durván eldolgozni. A vakolat mm-vastagságától függően a száradási idő legalább 1 nap/mm ( figyelembe véve a különböző vakolatvastagságokat!). 25 mm feletti vakolatvastagság esetén a vakolatot több rétegben kell felhordani. A második réteg min. 5 mm legyen és érdesített felületű.

Ha finomabb vakolatfelületet kívánunk létrehozni, akkor a második réteget is dörzsöljük el, a fent meghatározott ideig állni hagyjuk. Végezetül a Profi szállítási programból kiválasztott felületi vakolatot visszük fel.

A fedővakolatoknak a WTA-irányelveknek megfelelően különösen páraáteresztőnek kell lennie és ennek az előírásnak meg kell felelnie:

$$\mu \cdot s < 0,20 \text{ m}$$

**Javaslat:**

Egy jól funkcionáló felújító-rendszerhez elengedhetetlen, hogy az egyes munkafázisok között a szükséges száradási időket betartsuk. Az egyes vakolatrétegek közötti jó tapadás érdekében a vízszintesen húzott durva bevágások( utcai seprűvel, vakolat-fésűvel) elengedhetetlenek.

Kimondottan a kézi feldolgozáshoz fejlesztettük ki a felújító vakolatokat finom felületű struktúrákkal és fehér színnel.

Profi szolgáltatásunkhoz tartozik, hogy a felületekből és a vakolatokból mintát veszünk és írásos felújítási javaslatokat teszünk.

**Hulladékkezelés:** ÖNORM B 2100 irányelv szerint(veszélyes hulladék-megjelölés: 31409) –  
Lásd: biztonságtechnikai adatlap

**Minőségbiztosítás:** Folyamatos vizsgálatok a saját gyári laboratóriumban, valamint államilag meghatalmazott vizsgálati intézetek által (MA 39)

**Szállítási forma:** 40 kg/zsák (35 zsák/raklap – 1400 kg)  
Siló

**Tárolás:** Száraz helyen, raklapra fóliázva  
min. 6 hónapig eltartható

**További információk:** wta.hu  
wtavakolat.hu  
szaritovakolat.hu

## Gyártó:

**Ernstbrunner Kalktechnik GmbH**

**2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80**

**Telefon: +43/2576/2320-0, Telefax: +43/2576/2320-45**

**mail: mail@profibaustoffe.com**

## Forgalmazó:

Profi Hungária Kft.

H-2371 Dabas, Kandó Kálmán u. 15.

Te.: +36/29/562-370, Telefax: +36/29/562-371

Mail: office.hu@profibaustoffe.com