

## Poretex WTA Gúzoló

2030, 2040  
Állapot 01/2014

<b>Termék:</b>	<b>Gépi és kézi előfröcskölő felújító rendszerekhez</b>	
<b>Alkalmazás:</b>	Nedves és/vagy sótartalmú felületekre. Kül-és beltérben egyaránt alkalmazható, géppel és kézzel is felhordható tapadás-elősegítő.	
<b>Tulajdonságok:</b>	A Profi Poretex-Felújítórendszer eleme (lásd: 2-9-04/D WTA-leírás). Tégla vagy teméskő falazatokra.	
<b>Műszaki adatok:</b>	<b>Összetétel:</b>	Cement, mészkőhomok 0 – 4,0 mm, adalékok
	<b>Anyagigény:</b>	kb. 4,0 kg/m <sup>2</sup> 50%-os lefedésnél (lsd. WTA-irányelvek)
	<b>Nyomószilárdság:</b>	ca. 15,0 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Szárazanyag-sűrűség:</b>	ca. 1.900 kg/m <sup>3</sup>
	<b>Páradiffúziós ellenállási szám:</b>	$\mu = \text{ca. } 25$
	<b>Hővezetési tényező:</b>	$\lambda = 1,2 \text{ W/mK}$
	<b>Vízigény:</b>	kb. 7,0 liter tiszta víz zsákonként
<b>Normák:</b>	ÖNORMEN B 3345, B 3346 és EN 998-1 (R-CS IV) WTA 2-9-04/D, ÖAP – Feldolgozási irányelvek	
<b>Feldolgozás-technika:</b>	A régi vakolatot a látható sérült felület alatt min. 50 cm-re le kell verni. A fugákat 2 cm mélyen ki kell kaparni. Végezetül a felületet nagynyomású levegővel portalanítani kell ill. megfelelően ki kell szárítani. A nagyobb mélyedéseket külön munkafolyamatban új téglával vagy habarccsal ki kell javítani.  +5 °C alatt (alapfelület és levegő!) alapvetően vakolási munkát végezni nem lehet.	
	<b>Bekeverés:</b>	Profi Poretex WTA gúzolózt kézi feldolgozásnál tiszta vízzel, betonkeverőben kb. 2 percig keverjük. Inkább vakológépes feldolgozás ajánlott.
	<b>Munkatechnika:</b>	A Profi Poretex WTA gúzolózt általában fél-lefedettséggel (hálószerűen) kell felhordani. Teljes lefedettséggel csak a Profibaustoffe Austria GmbH. írásos ajánlásával végezhető. Száradási idő időjárástól függően min. 3 nap. A fedővakolatoknak a WTA-irányelveknek megfelelően különösen páraáteresztőnek kell lennie és ennek az előírásnak meg kell felelnie: $\mu \cdot s < 0,20 \text{ m}$
<b>Javaslat:</b>	Egy jól funkcionáló felújítórendszerhez elengedhetetlen, hogy az egyes munkafázisok között a szükséges száradási időket betartsuk.	

Profi szolgáltatásunkhoz tartozik, hogy a felületekből és a vakolatokból mintát veszünk és írásos felújítási javaslatot teszünk.

1/2

# Műszaki adatlap

Profibaustoffe Austria GmbH



- Hulladékkezelés:** ÖNORM S 2100 irányelv szerint (hulladékmegjelölés 31409) –  
Isd. Biztonságtechnikai adatlap(BA).
- Minőségbiztosítás:** Saját gyártóközi termékellenőrzés.
- Szállítási forma:** 40 kg/zsák (35 zsák/raklap = 1400 kg)  
Siló
- Tárolás:** Száraz helyen, raklapra fóliázva  
min. 6 hónapig eltartható
- Biztonsági adatok:** Isd. Biztonságtechnikai adatlap (BA)

## Gyártó:

Profibaustoffe Austria GmbH  
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0

Fax: +43 2576/2320-45

E-Mail: [mail@profibaustoffe.com](mailto:mail@profibaustoffe.com)

## Forgalmazó:

Profibaustoffe Hungária Kft.

H-2371 Dabas, Kandó Kálmán u. 15.

Te.: +36/29/562-370, Telefax: +36/29/562-371

Mail: [iroda@profihungaria.hu](mailto:iroda@profihungaria.hu)