

Poretec WTA kiegyenlítő vakolat

3570, 3580
Állapot: 01/2014

Termék:	Kiegyenlítő vakolat és/vagy sótároló nedves, sótartalmú falazatoknál	
Alkalmazás:	Nedves, magas sótartalmú falazatokra, vastag vakolatokra. Kül-és beltérben is felújító alapvakolatként használható. Kiegészítőleg alkalmazható a Profi Poretec WTA Sanierplus Felújítóvakolat, min. 15mm vastagságban. Záróréteggént alkalmazhatók ásványi Profi fedővakolatok (pl. Felújító finomvakolat fehér, Simítóvakolat, Finomvakolat 0.6mm, Nemesfehér 1,0mm és 2,0mm) vagy Profi Szilikátvakolat és páraáteresztő, ásványi festékek.	
Tulajdonságok:	A Profi Felújító-vakolatrendszer alkotóeleme (lásd: 2-9-04/D WTA-leírás). Gépi feldolgozáshoz; jó páraáteresztő-tulajdonság és magas porozitás	
Műszaki adatok:	Összetétel:	Cement, mészkőhomok 0 – 4,0 mm, Perlit, adalékok
	Anyagigény:	kb. 13,0 kg/m ² 10 mm vakolatvastagságnál
	Min.vastagság:	10 mm (WTA-irányelv szerint)
	Nyomószilárdság:	kb. 3,5 N/mm ²
	Szárazanyagúsűrűség:	kb. 1.600 kg/m ³
	Porozitás:	> 45 Volums-%
	Páradiff.ellenállási szám:	$\mu < 18$
	Hővezetési tényező:	$\lambda = 0,7 \text{ W/mK}$
	Vízigény:	kb. 8,5 liter tiszta víz zsákonként
Normák:	ÖNORMEN B 3345, B 3346 és EN 998-1 (R-CS II) WTA 2-9-04/D, ÖAP – Feldolgozási irányelvek	
Verarbeitungs-technik:	A régi vakolatot a látható sérült felület alatt min. 50 cm-re le kell verni. A fugákat 2 cm mélyen ki kell kaparni. Végezetül a felületet nagynyomású levegővel portalanítani kell ill. megfelelően ki kell szárítani. A nagyobb mélyedéseket külön munkafolyamatban új téglával vagy habarccsal ki kell javítani. +5 °C alatt (alapfelület és levegő!) alapvetően vakolási munkát végezni nem lehet. Tapadáselősegítésként a Profi Poretec WTA Előfröcskölőt (legalább 3 nap száradási idővel) féltakarással felhordani. Bekeverés: Profi Poretec WTA Kiegyenlítő vakolatot kézi feldolgozásnál tiszta vízzel, betonkeverőben maximum 3 percig (különben fenn áll a túlkeverés veszélye) keverjük. Inkább vakológépes feldolgozás ajánlott. (Air-Mix-keverőcsöve Munkatechnika: A Profi Poretec WTA Kiegyenlítő vakolatot min. 10mm vastagságban kell felvinni és a felszínét vízszintesen durván eldolgozni. A vakolat mm-vastagságától függően a száradási idő legalább 1 nap/mm (figyelembe véve a különböző vakolatvastagságokat!). 25 mm feletti vakolatvastagság esetén a vakolatot több rétegben kell felhordani.	

Műszaki adatlap

Profibaustoffe Austria GmbH



Második réteggént használjuk a Profi Poretex WTA Sanierplus Felújító vakolatot, min.15mm vastagságban, a felületét dörzsöljük el.
Ha finomabb felületet kívánunk kialakítani, ezt a réteget is durvítjuk és várjuk ki a megfelelő száradási időt (lásd fenn). Fedőréteggént választhatunk a Profi-rendszerekből egy ásványi fedővakolatot.

A fedő vakolatrétegeknek vagy festéseknek a WTA-irányelveknek megfelelően különösen páraáteresztőnek kell lennie és ennek az előírásnak meg kell felelnie:

$$\mu \cdot s < 0,20 \text{ m}$$

Javaslat: Egy jól funkcionáló felújító-rendszerhez elengedhetetlen, hogy az egyes munkafázisok között a szükséges száradási időket betartsuk. Az egyes vakolatrétegek közötti jó tapadás érdekében a vízszintesen húzott durva bevágások(utcai seprűvel, vakolat-fésűvel) elengedhetetlenek.

Profi szolgáltatásunkhoz tartozik, hogy a felületekből és a vakolatokból mintát veszünk és írásos felújítási javaslatokat teszünk.

Hulladékkezelés: ÖNORM S 2100 szerint (hulladékkód 31409) –
Isd. Biztonságtechnikai adatlap (BA).

Minősbiztosítás: Saját gyártóközi termékellenőrzés.

Szállítási forma: 40 kg/zsák (35 zsák/raklap = 1400 kg)
Siló

Tárolás: Száraz helyen, raklapra fóliázva
min. 6 hónapig eltartható

Biztonsági adatok: Isd. Biztonságtechnikai adatlap (BA)

Gyártó:
Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0
Fax: +43 2576/2320-45
E-Mail: mail@profibaustoffe.com

Forgalmazó:
Profibaustoffe Hungária Kft.
H-2371 Dabas, Kandó Kálmán u. 15.
Te.: +36/29/562-370, Telefax: +36/29/562-371
Mail: iroda@profihungaria.hu