

Poretac Sanierfeinputz, finomfelújító vakolat

3660

Állapot: 01/2014

Termék:	Kül-és beltéri, kézi, natúrfehér mész finom vakolat	
Alkalmazás:	A Profi Felújító vakolatrendszer kiegészítéseként, ha finom fedőréteget kívánunk létrehozni. Kül-és beltérben egyaránt.	
Tulajdonságok:	A Profi Felújító vakolatrendszer kiegészítő eleme (lásd: 2-9-04/D WTA-leírás). Kézi feldolgozásra; nagyon jó páraáteresztő képesség.	
Műszaki adatok:	Összetétel:	Mészhidrát, kis mennyiségű fehércement, mészkagylóhomok 0 – 0,6 mm, adalékok
	Anyagigény:	kb. 4,0 kg/m ² 3mm vakolatvastagságnál
	Min.rétegvastagság:	3 mm
	Nyomószilárdság:	>1,0 N/mm ²
	Száranyagúsűrűség:	<1.600 kg/m ³
	Páradiff.ellenállási szám:	$\mu = \text{ca. } 12$
	Hővezetési tényező:	$\lambda = 0,7 \text{ W/mK}$
	Vízigény:	kb. 10,5 liter tiszta víz /zsák
Normák:	ÖNORMEN EN 998-1 (R-CS I) és B 3346 ÖAP – Feldolgozási irányelvek	
Feldolgozás- technika:	+ 5°C hőmérséklet alatt (alapfelület és levegő!) általánosságban nem szabad vakolni. A kétrétegű Profi Felújító vakolatrendszereknél a száradási időt - 1 nap/mm – tartjuk be (ügyeljünk az alacsony hőmérsékletre és a vastagabb rétegre!). A második réteg Felújító vakolatot vízszintesen durvítsuk fel.	
	Bekeverés:	A Profi Poretac Sanierfeinputz finomfelújító vakolatot tiszta víz hozzáadásával kb. 3 perccig átfolyó- vagy szabadesésű keverővel lehet bekeverni.
	Munkatechnika:	Profi Poretac Sanierfeinputz finomfelújító vakolatot hóblival húzzuk fel (rétegvastagság min.3mm) és dörzsöljük el. A következő rétegeknek WTA-irányelveknek megfelelően különösen páraáteresztőnek kell lennie és ennek az előírásnak meg kell felelnie:
		$\mu \cdot s < 0,20 \text{ m}$
Javaslat:	Egy réteg felvitele előtt a száradási idő min. 5 nap, ezt be kell tartani..	
Hulladékkezelés:	ÖNORM S 2100 szerint (hulladékkód 31409) –	

1/2

Műszaki adatlap

Profibaustoffe Austria GmbH



Izd. biztonságtechnikai adatlap (BA)

Minőségbiztosítás: Saját gyártóközi termékellenőrzés.

Szállítási forma: 40 kg/zsák (35 zsák/raklap = 1400 kg)
Siló

Tárolás: Száraz helyen, raklapra fóliázva
min. 6 hónapig eltartható

Biztonsági adatok: Izd. Biztonságtechnikai adatlap (BA)

Gyártó:

Profibaustoffe Austria GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Tel.: +43 2576/2320-0

Fax: +43 2576/2320-45

E-Mail: mail@profibaustoffe.com

Forgalmazó:

Profibaustoffe Hungária Kft.

H-2371 Dabas, Kandó Kálmán u. 15.

Te.: +36/29/562-370, Telefax: +36/29/562-371

Mail: iroda@profihungaria.hu